

C010R – Barniz 2K




Descripción:

Barniz 2K con muy buenos acabados, excelente brillo y propiedades de relleno. Muy estable en superficies verticales y puede volverse a aplicar sin lijar antes de 24h

Substrato Aconsejable:

- Hyflow basecoat
- Hydrobase basecoat

Caractéristiques du produit




	100% Clear	50% Hardener	5-10% Thinner
C010R		H066 RAPIDO	S19 – RAPIDO S11 – STANDARD S21 - LENTO
		H077 STANDARD	
		H088 LENTO	
		H089 EXTRA LENTO	
		H044 EXTRA RAPIDO	



16-18s / DIN 4 mm / 20°C
Vida de la Mezcla: 5h a 20°C



Convencional : 1.3 – 1.5 mm (2 capas normales)
3.0 - 3.5 bar entrada de presión




HVLP 1.2 – 1.5 mm (2 spray passes)
2.0 - 2.5 bar inlet pressure

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.



50 – 60 micras por capa



Flash off antes de aumentar la temperatura



Esperar 10 min antes de subir la temperatura
Mantener 20 min at 60°C



Onda Corta 8 min
Mantener el aparato a 80 cm de distancia



Conveniente usar protección

Características del producto

VOC(2004/42/EC):

2004/42/IIB(e)(840)530. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 530 g/l.

Gravedad Específica:

0.985 kg/cm³

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

C010R – Barniz 2K



Punto de Inflamación:	25°C (77 °F)
Contenido en Sólidos:	52.1 % por peso listo al uso
Cubrición:	8 - 9 m ² /l at 50 micras capa teórica
SDS:	Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.