

Descripción:

Barniz 2K con muy buenos acabados, excelente brillo y buen cuerpo. Muy estable es superficies verticales. Puede volver a aplicar sin lijar antes de 24h.

Sustratos Aconsejables:

- Hymax Basecoat
- Hymax Water Base

Aplicación del producto:



Mezclar 2:1 con Endurecedores (H020 – H050 – H060 – H070 - H075 – H076)
Recomendable + 5-10% Diluyente S21- S40

Vida de la Mezcla: 90 min / 20°C (68°F)




19' / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



Convencional: 1.3 – 1.4 mm
2.0 – 2.5 bar entrada de presión
HVLP :1.3 - 1.4 mm;
0.7 bar en el cabezal de aire.



2 capas normales
50- 60 micras por capa




5-10 minutos a 20°C (68°F)

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



35 min. a 60°C (140°F)



8 min. Onda Corta
Mantener el aparato a 60 cm de distancia



Conveniente usar protección

Tabla recomendada:

	15 - 20° C.				20 - 25° C.				25 - 30° C.				+ 30° C.			
	Diluyente S21				Diluyente S21 - S40				Diluyente S40				Diluyente S40			
	Catalizador	Tiempo de lijado			Catalizador	Tiempo de lijado			Catalizador	Tiempo de lijado			Catalizador	Tiempo de lijado		
		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR
Pintado completo	H070	Toda la noche	20'	15'	H070	Toda la noche	20'	15'	H075	Toda la noche	20'	15'	H076	Toda la noche	20'S	15'
Piezas verticales	H060	Toda la noche	20'	15'	H060 H070	Toda la noche	20'	15'	H070 H075	Toda la noche	20'	15'	H075	Toda la noche	20'	15'
Reparación rápida	H020 H050	Toda la noche	20'	15'	H030 H060	Toda la noche	20'	15'	H050 H060	Toda la noche	20'	15'	H060 H070	Toda la noche	20'	15'
Plásticos blandos 30 % - C100 Plasticizer	H050	Toda la noche	45'		H050	Toda la noche	45'		H060	Toda la noche	45'		H075	Toda la noche	45'	
Plásticos duros 15 % - C100 Plasticizer	H050	Toda la noche	35'		H050	Toda la noche	35'		H060	Toda la noche	35'		H075	Toda la noche	35'	

Características del producto:

VOC: Max 420 g/l (EU límite para esa categoría IIB. siendo max. 420g/l)

Punto de Inflamación: 24°C (74°F)

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

CO15 - Easy Clear



Contenido en sólidos:	58 % por peso listo al uso
Solid Content:	46.2 % by weight
Rendimiento teórico:	9-10 m/l a 50 micras capa teórica
SDS:	Ver Ficha de Seguridad

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.