

C050M - 2K Barniz Satinado




Descripción:

Barniz 2K especialmente aconsejable para zonas en bajo brillo de defensas. Proporciona un excelente acabado y fina apariencia.


Advisable substrates:

- Hyflowbasecoat
- Hydrobase basecoat

Product Application



100%	50% Hardener	15-20% Thinner
C050M	H050 – FAST	S19 – Fast S11 – NORMAL S19 - SLOW
	H060 – NORMAL	
	H070 – SLOW	
	H075 – EXTRA SLOW	
	H076 - SPECIAL	



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Vida de la mezcla: 3h a 5h a 20° C



CHVLP 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
0.7 bar
Convencional: 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
2.0-2.5 bar entrada de presión




2 = 50 – 60 micras



Esperar 15 min antes de subir la temperatura
Secado 45 min a 60°C

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

C050M - 2K Barniz Satinado



Dejar secar entre capas
15-20 min
Onda corta 8 min
Mantener el aparato a 60 cm



Onda corta 8 min
El objeto debe mantenerse a más de 80 cm de la fuente.



Conveniente usar protección

Características del producto:

VOC(2004/42/EC):

2004/42/IIB(e)(840)580. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 580 g/l.

Gravedad:

0.98 kg/cm³

Punto de Inflamación:

32°C (89.6 °F)

Contenido en Sólidos:

54.7 % por peso – listo para aplicar
47.5 % por volumen

Cubrición:

6-7 m² /l at 50 micras capa teórica

Nivel Brillo:

66 ± 5% at 60°C

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.