

C060M - 2K Barniz Mate



Descripción:


Barniz 2K especialmente aconsejable para zonas con acabado mate.

Proporciona un excelente acabado y fina apariencia.

Substratos aconsejables:

- Hyflow basecoat
- Hydrobase basecoat

Aplicación del product:



100%	50%	15-20%
C060M	H050 – RAPIDO	S19 – RAPIDO
	H060 – STANDARD	S11 – STANDARD
	H077 – LENTO	S21 - LENTO



15-20% Disolvente Hymax
16-18s / DIN 4 mm / 20°C



Convencional: 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
2.0-2.5 bar entrada de presión




HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 pases)
0.7 bar atomization pressure



2 Regular Coat
50 – 60 micras

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

	Esperar 15 min antes de subir la temperatura Secado 45 min a 60°C
	Dejar secar entre capas 15-20 min
	Onda corta 8 min Mantener el aparato a 60 cm
	Conveniente usar protección

Características del producto

VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB(d)(840)550. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 550 g/l.
Gravedad:	1.01 kg/cm ³
Punto de Inflamación:	23°C (73.4 °F)
Contenido en Sólidos:	48% by weight pre-dilution

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

C060M - 2K Barniz Mate



Coverage:	235 ft ² /gallon at 3.0 mils film thickness (theoretical)
Nivel Brillo:	23 unidades $\pm$ 5 at 60° angle
Cubrición:	6-7 m ² /l at 50 micras capa teórica
Seguridad:	Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.