

C061R - 2K Superior Clear Scratch Resistant




Descripción:

Este barniz de 2 capas y de alto contenido en sólidos tiene una excelente adhesión sobre base de agua y base disolvente. El barniz C061R es muy fácil de aplicar y exhibe una excelente resistencia al descuelgue ofreciendo un acabado superior y de alto brillo.

Sustratos adecuados:

- Hyflow basecoat
- Hydrobase basecoat

Product Application



	100%	50%	0-5%
C061R		H050 – FAST	S19
		H060 – NORMAL	S11 or S13
		H070 – SLOW	S21 or S24
		H075 – EXTRA SLOW	S40
		H076 - SPECIAL	S50



Vida de la mezcla 80 minutos a 20°C 16-18s / DIN 4 mm / 20°C



Pico de fluido 1.3 – 1.5 mm (2 capas)
2.0 - 2.5 bares de entrada de presión




HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 capas)
0.7 bares presión en el cabezal

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

C061R - 2K Superior Clear Scratch Resistant



2 capas normales
50 – 60 micras



5-7 minutos a 20°C (68°F) entre capas



Esperar 5-7 minutos antes de aplicar calor
Secado en horno 20-25 minutos a 60°C temperature de panel



Onda corta 10-12 minutos
El IR deberá mantenerse a una distancia superior a 80 cm.



Utilizar protección

Características del product:

Peso específico: 1.009 kg/cm³

Punto de inflamación: 27°C

Contenido en sólidos: 55.3 % by weight

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

C061R - 2K Superior Clear Scratch Resistant



**Rendimiento
teórico:**

8 - 9 m²/l con un esesor de 50 micras secas.

SDS:

Ver ficha de seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.