

C072 – Barniz UHS Low VOC



Descripción:


Barniz de alta calidad, UHS, cumple la normativa VOC, dos componentes, buena verticalidad y estabilidad, excelente brillo y perfecto acabado.

Dado que solo necesita una mano y media, la reducción del material utilizado es considerable.

Substratos aconsejables:

- Hyflow basecoat
- Hydrobase basecoat

Product Application


	100%	50%	0% - 5%
	C072	H082 FAST UHS HARDENER	S19 P.U. THINNER FAST
		H090 NORMAL UHS HARDENER	S11 P.U. THINNER NORMAL
		H092 SLOW UHS HARDENER	S21 P.U. THINNER SLOW
		H096 EXTRA SLOW UHS HARDENER	S50 P.U. THINNER EXTRA SLOW
		H099 SPECIAL UHS HARDENER	S50 P.U. THINNER EXTRA SLOW
	18-20 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F) Vida de la Mezcla: 90 min / 20°C (68°F)		
	Convencional: 1.3 – 1.4 mm 2.0 – 2.5 bar entrada de presión		
	HVLP :1.3 - 1.4 mm; 0.7 bar en el air-cap		

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

C072 – Barniz UHS Low VOC



1 mano normal + 1 mano bañada
50- 60 micras por capa



5-10 minutos a 20°C (68°F)



35 min. a 60 oC (140 oF)



10 – 12 min. Onda Corta
Mantener el aparato a 60 cm de distancia



Conveniente usar protección

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

C072 – Barniz UHS Low VOC



	15 - 20° C.				20 - 25° C.				25 - 30° C.				PLUS 30° C.			
	Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand		
		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR
Full paint	H092	NA	35 MINS	20 MINS	H096	NA	35 MINS	20 MINS	H096	NA	35 MINS	20 MINS	H099	NA	35" MINS	20 MINS
Vertical areas	H082	NA	35 MINS	20 MINS	H092	NA	35 MINS	20 MINS	H096	NA	35 MINS	20 MINS	H099	NA	35 MINS	20 MINS
Fast Repair	H082	NA	35 MINS	20 MINS	H082	NA	35 MINS	20 MINS	H092	NA	35 MINS	20 MINS	H092 H096	NA	35 MINS	20 MINS
Soft plastics 30 % - C100 Plasticizer	H082	NA	40 MINS	NA	H092	NA	40 MINS	NA	H096	NA	40 MINS	NA	H099	NA	40 MINS	NA
Hard plastics 15 % - C100 Plasticizer	H082	NA	35 MINS	NA	H092	NA	35 MINS	NA	H096	NA	35 MINS	NA	H099	NA	35 MINS	NA

Características del producto

VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB(d)(420)420. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en forma de listo para usar es de máx. 420g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 420 g/l.
Punto de Inflamación:	24°C (74°F)
Contenido en sólidos:	58 % por peso listo al uso
Cubrición:	9-10 m2/l a 50 micras capa teórica
Seguridad:	Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.