

C075 - Barniz Express UHS Low



Descripción:


Barniz de rápido secado y alta calidad, UHS, cumple la normativa VOC, dos componentes, buena verticalidad y estabilidad, excelente brillo y perfecto acabado.

Dado que solo necesita una mano y media, la reducción del material utilizado es considerable.

Suitable Substrates

- Hyflow basecoat
- Hydrobase basecoat

Product Application



100%	50%
C075	H082 FAST UHS HARDENER
	H090 NORMAL UHS HARDENER
	H092 SLOW UHS HARDENER
	H096 EXTRA SLOW UHS HARDENER
	H099 SPECIAL UHS HARDENER



18 - 20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Potlife: 60 minutes at 20°C




HVLP 1.3 – 1.4 mm
2.0 – 2.5 bar inlet pressure
0.7 bar en el air-cap



1 mano fina + 1 mano normal
50- 60 micras por capa

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.

C075 - Barniz Express UHS Low



5-10 minutos a 20°C (68°F)



20-25 min. a 60°C (140°F)



10 – 12 min. Onda Corta
Mantener el aparato a 80 cm de distanci



Aconsejable usar protección

Características del product:

VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB(d)(420)420. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en forma de listo para usar es de máx. 420g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 420 g/l.
Punto de Inflamación:	24°C (74°F)
Contenido en sólidos:	58 % por peso listo al uso
Cubrición:	9-10 m2/l a 50 micras capa teórica
Seguridad:	Ver Ficha de Seguridad

Descargo de responsabilidad: Los usuarios asumen toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas del uso indebido de nuestros productos.