# Hyflow T-Series

## Descripción del producto

Hyflow T-Series es un acabado de uretano acrílico bicomponente de alta opacidad diseñado para reparaciones de una sola fase. Cumple y supera las expectativas de los clientes con su alta opacidad, secado rápido y su brillo final y duradero.

Hyflow T-Series es un sistema de tóner directo. Presenta una gran resistencia a los rayos UV y a los productos químicos.

## Sustrato y preparación:

Lijado fino del antiguo revestimiento de acabado y de la superficie 2K con P400 seguido de abrasivos secos P500.

## Aplicación del producto

**Hyflow T-Series - Application Standard - HS**

Mezclar 2:1 con cualquiera de los siguientes endurecedores:

| 100% | 50% |
|---|---|
| Hyflow T-Series | H076 Special<br>H075 Extra slow<br>H070 Slow<br>H060 Normal<br>H050 Fast |

Potlife: 5h a 20°C

0-10% Diluyente Hymax

**Hyflow T-Series - Application Standard - VOC**

Mezclar 100:66 con cualquiera de los siguientes endurecedores:

| 100% | 66% |
|---|---|
| Hyflow T-Series | H092 Slow<br>H082 Fast |

Potlife: 5h a 20°C

* El cumplimiento de la normativa COV se aplica a determinados colores (consulte HyMix).

* Corresponde al usuario cumplir la normativa sobre COV de acuerdo con la legislación de su mercado.

| | |
|---|---|
| 16-18s / DIN 4 mm / 20°C | >27s/DIN 4 mm/20°C |

| | |
|---|---|
| 1 medio + 1 completo<br>3-5 minutos entre capas<br>2 capas 50 - 60 micras | 1 luz+ 1 lleno |

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

| | |
|---|---|
| | HVLP 1,3 - 1,5 mm<br>Dos capas<br>2,0 - 2,5 bar de presión de aire |
| | Flash off 10 minutos antes de aumentar la temperatura<br>Horneado 30 min a 60°C de temperatura del panel |
| | Onda corta-media 8--12 minutos<br>El panel debe mantenerse a más de 80 cm de la unidad IR. |
| | Llevar una protección adecuada |

**Características del producto**

| | |
|---|---|
| **VOC(2004/42/EC):** | Varía según el color y la dilución. |
| **Gravedad específica:** | 0.94 – 1.325 kg/cm$^3$ |
| **Punto de inflamación:** | 25ºC (77ºF) |
| **Contenido sólido:** | 46,6% - 65,9% en peso |
| **Cobertura:** | 8 - 9 m2/l a 50 micras de espesor de película seca (teórico) |
| **SDS:** | Consulte la ficha de datos de seguridad |

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.