



P08 - 1K Tintable Sealer

Description du produit :

P08 est un vernis automobile 1Klaknik teinté avec une finition veloutée. P08 fait partie du système de mélange Hymax et est donc entièrement fourni avec les teintures de la couche de base Hymax. P08 ne pose aucun problème lors d'une application délicate.

P08 sèche rapidement, aide à éviter les rayures caractéristiques de la moitié et assure l'uniformité de la couleur pour la couche de base brune.


Préparation de la surface :

- L'ancienne peinture a été soigneusement poncée et les surfaces ont été bien apprêtées et préparées.

Substrats appropriés :

- Finitions existantes sauf TPA
- Apprêts « HYMAX » 1K ou 2K
- Primaire OEM ou EDP, poncé
- Mastic polyester "HYMAX"
- Les substrats métalliques nus doivent être pré-apprêtés avec le wash primer P97.

Application du produit



Diluants 100% "Hymax" (en tant que scellant transparent)

Mélanger une (1) partie de P08 Sealer avec une (1) à (2) parties de B Series Tints (en fonction de la couverture de la couleur). Diluer à 75 % à la vitesse appropriée avec le réducteur Hymax.

Mélanger une (1) partie de P08 avec une (1) partie de Hymax Reducer pour l'utiliser comme scellant transparent.



18-19 sek. / DIN 4 mm / 20°C (68°F)



Conforme 1.4-1.5 mm
2.0-2.5 bar pression d'entrée
HVLP 1.4-1.5 mm ; 0.7 bar au chapeau d'air
8-12 microns par couche


Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



P08 - 1K Tintable Sealer



5 min. entre les couches.



Attendre que le vernis soit complètement mat avant d'appliquer le top coat.

Caractéristiques du produit

Gravité spécifique 1.09 kg/cm³

Point d'éclair 27°C

Contenu solide 42% en poids

Couverture 8 - 10 m²/l pour une épaisseur de couche sèche de 25 microns (théoriquement)

SDS: Veuillez lire la fiche de données de sécurité

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.