

## Description

Apprêt monocomposant universel 1K gris recouvrable de tous types de finitions excepté la ligne Hydrobase.

Spécialement conçu pour la mise en oeuvre de réparation localisée et d'éléments neufs.

Le P900 a un séchage rapide et un ponçage facile.

## Supports:

- P97 Wash Primer (Pour tôles nues, alliage léger et aluminium)
- Applicable sur toutes les finitions d'origines ou d'anciennes peintures sèches
- Surfaces préalablement ponçées et nettoyées

## Préparation de la surface:



Mélange 1:1.5  
- 100 parts Primebuild  
- 150 parts Diluant S21 ou S19



Viscosité: 24 sec. coupe AFNOR no.4 à 20°C



Conventionnel 1.5 à 1.6 mm  
2,0 à 2,5 bar pression d'application à la crosse  
HVLP: Buse: 1,6



Une ou deux couches simples suivies d'une couche croisée  
Attendre 5 à 10 minutes entre chaque couche

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.



Ponçage à la main de P 600 à P 800  
 Ponçable après 20 à 40 minutes à 20 ° C pour une épaisseur de 40 à 60 microns  
 Possibilité d'accélérer le processus de séchage en chauffant à 60° C



Dégraisser avec S241 à l'aide de chiffons propres.  
 Séchez complètement avant application.



Porter une protection adaptée

## Characteristics du Produit

<b>COV</b>	700 g/l
<b>Densité:</b>	1.25 kg/cm <sup>3</sup>
<b>Point d'éclair:</b>	20°C (70°F)
<b>Extrait sec:</b>	52.3% en poids
<b>Couverture:</b>	6 m <sup>2</sup> /l à 20 microns d'épaisseur du film (théorique)
<b>FDS:</b>	Voir la fiche de données de sécurité.

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.