

## Product Description

C090 2K est un assouplissant Mat universel compatible avec tous les systèmes 2K qu'ils soient finition ou Apprêts 2K. C090 démontre une grande élasticité y compris sur le long terme.

## Preparation:

- Convient à tous les supports plastics
- Ajouter 15% d'élastifiant C090 Mat aux systèmes Hyflow T-Series, vernis ou apprêts pour des plastiques durs et moyens
- Ajouter 50% d'élastifiant aux systèmes Hyflow T-Series, vernis ou apprêts pour des plastiques souples



**Sécurité:** Porter une protection adaptée

## Caractéristiques du produit

**Point d'éclair:** 27°C /80.6°F

**Teneur en matières solides:** 46.8 % poids

**Gravité spécifique:** 1.032 g/cm<sup>3</sup>

**Nettoyage de l'équipement:** Nettoyer après utilisation avec diluant de nettoyage Hymax

## Remarques importantes:

- C090 élastifiant Mat Hymax T-Series doit être inclus avant l'addition du durcisseur 2K
- Pour optimiser le ponçage des apprêts, ils doivent être séchés pendant 45 min/60-65°C température du support. C090 peut être ajouté à une proportion maximale de 1:1 pour l'effet de plastification maximale.
- Lorsque C090 est ajouté aux systèmes Hymax T-Series il augmente le temps de séchage.

**Note:** Ne pas utiliser les produits en dessous de 10°C

**FDS:** Voir la fiche de données de sécurité

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.