

C061R – 2K SR Supérieur Clear




Description

Ce Vernis 2K (résistant aux rayures) offre une excellente adhésion sur les peintures hydrodiluable (Hydrobase) ou solvantées (Hyflow B-Series). C061R est très facile à appliquer, présente une excellente tenue à la coulure et offre une finition et un brillant de qualité supérieure.

Support:

- Hyflow
- Hydrobase



Mélanger 2:1:0-5% avec les durcisseurs et diluants ci-dessous:

100% 50% 0-5%
-C061R H075 SPECIAL S50
-C061R H070 SLOW S21 ou S24
-C061R H060 NORMAL S11 ou S13
-C061R H050 FAST S19


Durée de vie en pot: 80 minutes à 20°C



16-18s / DIN 4 mm / 20°C




Pistolet conventionnel 1.3 – 1.5 mm (2 couches pleines)
2.0 - 2.5 bar à la crosse



2 couches pleines
50 – 60 microns d'épaisseur du film (théorique)

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.



5-7 minutes à 20°C (68°F) de désolvantation avant étuvage



5-7 minutes à 20°C (68°F) de désolvantation avant étuvage
Étuvage 20-25 min à 60°C température du panneau.



Onde courte 10-12 min
L'objet doit être maintenu à plus de 80 cm du support.



Porter une protection adaptée

Caractéristiques du produit:

Densité: 1.009 kg/cm³

Point Eclair: 27°C

Extrait Sec: 55.3 % en poids

Rendement: 9-10 m²/l pour 50 microns d'épaisseur de film (théorique).

VOC (2004/42/EC) 2004/42/IIB(e)(840)437. La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB(e) en prêt à l'emploi est de maxi. 840 g/ litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 437 g/litre.

FDS: Voir la fiche de sécurité

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.