

# C076 Air-Dry VOC Clear

## HYFLASH




### Description

C076 HYFLASH est un vernis durcissement à l'air conforme aux normes VOC avec une finition de très haute qualité. Particulièrement adapté aux ateliers de carrosserie à la recherche de rentabilité et de l'optimisation de l'espace, ainsi que la réduction des coûts de séchage sans aucun compromis sur la qualité. Sec et polissable après 1 heure à température d'application. Il s'utilise avec les durcisseurs H082, H092 et H096 de la gamme HYMAX.

### Support:

- Hyflow.
- Hydrobase

### Product Application



| 100% | 50%                    |
|------|------------------------|
| C076 | H082 FAST UHS HARDENER |
|      | H092 SLOW UHS HARDENER |



19-21 s / DIN 4 mm / 20°C  
Durée de vie en pot: 60 minutes à 20°C



HVLP 1.2 – 1.3 mm  
2.0 – 2.2 bar de pression à la crosse du pistolet



Une couche légère suivie sans attente d'une couche pleine  
35 à 45 microns d'épaisseur du film (théorique)

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

# C076 Air-Dry VOC Clear



## HYFLASH



Sec au toucher

15 min @ 25 °C (77°F)

30 min @ 20 °C (68°F)

Manipulable

20 min @ 25 °C (77°F)

45 min @ 20 °C (68°F)

Ponçage et lustrage

60 min @ 25 °C (77°F)

90 min @ 20 °C (68°F)

Note importante : en dessous de 15°C, ne pas sécher à l'air libre, mais cuire au four pendant 5 à 10 minutes à une température de 60°C.



5 minutes à une température du panneau de 60 ° C (140 ° F).



5-7 minutes selon la couleur

L'objet doit être maintenu à plus de 80cm du support.



Porter une protection adaptée

### Product Characteristics

#### VOC(2004/42/EC):

2004/42/EC IIB (d) (420)420. La valeur limite VOC, fixée par L'EU, pour le prêt à l'emploi de ce genre de produit (catégorie de produit IIB.e) est de 420 maximum.

#### Densité:

0.997 kg/cm<sup>3</sup>

#### Point éclair:

25°C (77 °F)

#### Extrait sec:

56% en poids – prêt à l'emploi

#### Couverture:

7-8 m<sup>2</sup>/l pour 35-45 microns d'épaisseur de film (théorique)

#### SDS:

Voir la fiche technique de sécurité

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

# C076 Air-Dry VOC Clear

**HYFLASH**



Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



[technical-support@gpccoatings.com](mailto:technical-support@gpccoatings.com)  
[color-support@gpccoatings.com](mailto:color-support@gpccoatings.com)

[www.hymaxrefinish.com](http://www.hymaxrefinish.com);  
REV-2 – 4/25