

C100 - 2K Plastificante



Descrizione:

C100 2K è un plastificante universale per tutti i sistemi di verniciatura alto e medio solido. C100 garantisce una grande elasticità nel tempo.

Preparazione:

- Può essere utilizzato per tutte le parti in plastica di aut carrozzeria.
- Aggiungere il 15% del plastificante ai sistemi Hyflow T-Series trasparenti o fondi per plastiche dure o medie.
- Aggiungere il 30% del plastificante ai sistemi Hyflow T-Series, trasparenti o fondi per plastiche dolci

Caratteristiche del prodotto:

Peso Specifico:	0.99 g/cm ³
Punto d'infiammabilità:	27°C /80.6°F
Estratto secco:	57 % del peso
Pulizia delle attrezzature:	Lavare dopo l'impiego con diluente da lavaggio Hymax.
Consigli importanti:	- C100 Plastificante 2K deve essere aggiunto prima del catalizzatore. - Per ottimizzare la carteggiatura, i fondi plastificati devono essere essiccati per 45 min. a 60-65°C (temperatura del pannello). C100 può essere aggiunto in una proporzione massima di 1:1 per ottenere il massimo della plastificazione. - Quando C100 è aggiunto ai sistemi di verniciatura 2K, aumentano i tempi di essiccazione..
Sicurezza:	Controllare le Schede di Sicurezza per avere le complete informazioni per la salute e la sicurezza. Le Schede di Sicurezza e dei dati Tecnici sono state realizzate per vostra comodità e per darvi degli orientamenti di massima. Nessuna garanzia, esplicita o implicita, è fornita dalle informazioni presenti in queste Schede. Nota: Hymax raccomanda che i prodotti non siano utilizzati in condizioni di temperatura inferiori a 10°C. L'utilizzo al di sotto di 10°C può allungare i tempi di essiccazione e creare dei difetti ai prodotti.

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.