

S191T - Sfumature Doppio-strato




Descrizione:

Questo prodotto è stato sviluppato per assistere il pittore nel processo di sfumatura dei colori metallici e ad effetto.

Substrati adatti:

Per i sistemi Hyflow

Product Application



100% alla miscela RTS

Dopo aver ridotto la vernice di base con 100% S191T; con una tecnica di miscelazione applicare la vernice ridotta sul pannello adiacente pre-sabbiato (P200 o Scotch Brite). Applicare il trasparente 2K sull'intera area.

Miscelazione dei colori a 3 mani:

Le tonalità dipendono dal colore della prima mano e dal numero di passate e dallo spessore del secondo strato (la base perlescente). Osservare il seguente metodo:

1. Ridurre la mano di fondo con 100% S191T e sfumare la finitura originale (dopo averla carteggiata con Scotch Brite o P2000).
2. Applicare le basi perlescenti sovrapponendole quanto basta per ottenere un effetto omogeneo nella tonalità.
3. Applicare il trasparente 2K su tutta l'area di riparazione.



Ugello 1,4 - 1,6 mm
Pressione di ingresso 1,5 bar

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

S191T - Sfumature Doppio-strato



Indossare una protezione adeguata

Caratteristiche dei prodotti:

Peso specifico: 0.925 g/cm³

Punto d'infiammabilità: 27°C

SDS: Vedi la scheda di sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.