


Descrizione:

Questo prodotto è stato sviluppato per assistere il pittore nel processo di sfumatura dei colori 2K.

Substrati adatti:

Per i sistemi Hyflow T-Series

Applicazione del prodotto:



500% alla miscela RTS

- Attivare, diluire e applicare i colori e i trasparenti 2k in mani medie fino a raggiungere l'opacità e senza flash tra le mani.
 - Svuotare la pistola a spruzzo lasciando una piccola quantità di vernice attivata o di trasparente, senza che si verificano bagliori tra una mano e l'altra, aggiungere il 100% di S201, agitare e applicare con mani da leggere a medie per sciogliere l'overspray sui bordi.
 - Aggiungere un altro 200% di S201 alla pistola a spruzzo, agitare e sciogliere l'overspray rimanente con mani da leggere a medie.
 - Infine, aggiungere S201 alla pistola svuotata e applicare sul resto dell'area del tappetino scrostato.
-
- Per le riparazioni a punti iniziare e finire con 1,5 bar.
 - Per una normale miscelazione, mantenere la pressione dell'aria a 2 bar e ridurla a 1,5 quando si applica S201.

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

- L'applicazione deve avvenire all'interno dell'area carteggiata/scrostata.



Ugello 1,4 - 1,6 mm
Pressione di ingresso 1,5 bar



Indossare una protezione adeguata

Caratteristiche dei prodotti:

Peso Specifico: 0.88778kg/cm³

Infiammabilità: 14°C

SDS: Refer to the Safety Data Sheet

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.