

C010R – Trasparente


Descrizione:

Trasparente 2K anti-graffio di alta qualità per la riparazione parziale o totale di carrozzerie auto. Buone proprietà di brillantezza, può essere facilmente lucidato. E' particolarmente stabile quando viene applicato su superfici verticali e può essere riverniciato entro le 24 ore senza carteggiatura intermedia.

Supporti:

- Hyflow
- Hydrobase

Diluzione e Catalisi:



	100% Clear	50% Hardener	5-10% Thinner
C010R		H050 SUPER RAPIDO	S19 – RAPIDO
		H060 RAPIDO	
		H070 STANDARD	S11 – STANDARD
		H075 LENTO	
		H076 MOLTO LENTO	S21 - LENTO



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Durata della miscela: 5h at 20°C



Pistola standard 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
2,0 à 2,5 bar pressione d'ingresso



HVLP 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
0,7 bar pression d'atomisation
2 = 50 - 60 microns



2 = 50 - 60 microns

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



Attender 10 min. prima di alzare la temperatura
Essiccazione 20 min. à 60 °C (temperatura del supporto)



Onde corte 8 min
L'oggetto deve essere almeno a 60cm dalla fonte di calore.



Indossare le protezioni adeguate

Caratteristiche del prodotto:

VOC(2004/42/EC): 2004/42/IIB(e)(840)530. Il valore limite della UE per questo prodotto (categoria: IIB.e) pronto all'uso è di 840 g/litro in VOC. Il contenuto in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di. 530 g/litre

Peso Specifico: 0.985 kg/cm³

Punto d'infiammabilità: 25°C (77 °F)

Estratto secco: 52.1 % in peso

Resa: 8 - 9 m²/ l 50 microns: spessore del film secco (teorico)

SDS: Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.