C056 Air-Dry

HYFLASH

Description:

Hyflash C056 è un trasparente convenzionale resistente ai graffi essicante all'aria con proprietà di alta finitura. È raccomandato per le carrozzerie focalizzate ad efficienti prestazioni, sfruttando tempi e spazi ridotti senza compromessi per risultati di alta qualità. Può essere carteggiato e lucidato dopo 1 ora a temperature ambiente. Utilizza la stessa famiglia di indurenti HS (H050, H060, H070) degli altri trasparenti premium nel HYMAX, che fornisce un'offerta completa e compatta.

Supporti:

- Hyflow
- Hydrobase

Applicazione del prodotto:



100%	50%	10-15%
C056	H050 Catalizzatore rapido HS	S19 Rapido
C056*	**H060 Catalizzatore standard HS ***	**S11 Standard***
C056	H070 Catalizzatore lento HS	S21 Lento

** Raccomandato*

17 - 19 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Potlife: 60 minutes at 20°C

HVLP 1.2 – 1.3 mm
2.0–2.2 bar pressione in entrata

1 mano media + 1 piena
3-5 minuti tra ciascuna mano
35 – 45 micron

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

C056 Air-Dry

HYFLASH

Fuori polvere	15 minuti @ 25 °C (77°F) 25minuti @ 20 °C (68°F)
Al Tatto	20 minuti @ 25 °C (77°F) 45 minuti @ 20 °C (68°F)
Carteggiabile &Lucidabile	60 minuti @ 25 °C (77°F) 90 minuti @ 20 °C (68°F)

Nota importante: al di sotto dei 15°C, non asciugare all'aria, ma cuocere a bassa temperatura per 5-10 minuti a 60°C.

5 minuti alla temperatura del pannello di 60°C (140°F).

5 -7 minuti, in base al colore. Temperatura del supporto 80°C-100°C (176°F to 212°F)
*Importante: Tenere il pannello a 80cm dall'unità IR in base allo spessore del film.

Indossare protezioni adeguate

Caratteristiche del prodotto:

VOC(2004/42/EC):	VOC (2004/42/EC): 2004/42/EC IIB (e) (840)465. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto (categoria IIB. e) pronto all'uso è di max 840g/ltr. Il contenuto effettivo pronto all'uso in VOC è max. 465 g/l.
Peso Specifico:	0.994 kg/cm^3
Infiammabilità	25°C (77°F)
Estratto secco:	Approssimativo 48 % in pronto all'uso
Copertura:	7-8 m2/l at 35-45 micron spessore film (teorico)
SDS:	Vedere schede di sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.