C060M - Trasparente 2K

Description:

C060M 2Kda un risultato opaco uniforme, al tocco è liscio e setoso,apparesuperiore alle esigenze rigorose della riparazione auto.

Supporti:

- Hyflow
- Hydrobase

Product Application



100%	50%	15-20%
C060M	H050 – RAPIDO	S19 – RAPIDO S11 – STANDARD S21 - LENTO
	H060 – STANDARD	
	H070 – LENTO	
	H075 – MOLTO LENTO	
	H076 - SPECIALE	

16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Pot life: da 3h a 5h a 20°C

Convenzionale: Ugello 1.3 à 1.5 mm (2 mani)
2,0 à 2,5 bar pressione d'ingresso

2 mani
50 – 60 micron

Utilizzare le protezioni adeguate

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

C060M - Trasparente 2K

Caratteristiche del prodotto:

VOC(2004/42/EC):	2004/42/IIB(e)(840)580. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto(categoria: IIB.e) pronto all'uso è di 840 gr/litro de COV.Il contenuto effettivo in COV di questo prodotto pronto all'uso è di 550 gr/litro
Peso specifico:	1.01 kg/cm^3
Infiammabilità:	23ºC (73.4 ºF)
Estratto secco:	48% in peso pre-diluito
Resa:	6-7 m2 / l a 50 microns di spessore del film secco (teorico)
Brillantezza:	23unità ± 5 a 60° di angolazione
SDS:	Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.