

C071 - VOC Trasparente UHS




Description:

Il trasparente C071 UHS offre un'ottima resistenza alle colature e una brillantezza eccezionale applicando 1 mano e mezzo. Asciuga in 25 minuti con un leggero riscaldamento, molto facile da lucidare, se è richiesto un particolare trattamento.

Supporti:

- Hyflow
- Hydrobase

Applicazione del prodotto:



C071 - Application Standard - HS		
100%	50%	0-5%
C071	H050 – FAST	S19
	H060 – NORMAL	S11 or S13
	H070 – SLOW	S21 or S24
	H075 – EXTRA SLOW	S40
	H076 - SPECIAL	S50


C071 - Application Standard - UHS	
100%	50%
C071	H082 – FAST
	H090 – NORMAL
	H092 – SLOW
	H096 – EXTRA SLOW
	H099 - SPECIAL

Applicare in base alle condizioni meteorologiche



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Potlife: 60 minuti at 20°C

19-21s / DIN 4 mm / 20°C (68°F)
Potlife 45 minuti at 20°C (68°F)



HVLP 1.3 – 1.4 mm
2.0 - 2.5 bar inlet pressure


HVLP 1.3 – 1.4 mm
2.0 - 2.5 bar inlet pressure



2 mani regolari
50 – 60 micron per mano

1 mano leggera + 1 mano piena 50- 60
microns per mano

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.



5-7 minuti a 20°C (68°F) tra le mani e prima di un leggero riscaldamento.

5-7 minuti a 20°C (68°F) prima di riscaldare.



30 min. at 60°C (140°F) temperature del pannello



10 – 12 min. Onde Corte
Il support deve essere tenuto almeno a 80cm dalla fonte di calore



Utilizzare le protezioni adeguate

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC):

2004/42/IIIB (d) (420)420. Il valore limite UE per questo prodotto (categoria di prodotto IIB.d) in forma pronta all'uso è di max. 420g/ltr. Il contenuto di COV di questo prodotto in forma pronta all'uso è di max. 420 g/l.

Peso Specifico:

0.993 kg/cm³

Infiammabilità:

27°C (80 °F)

Estratto Secco:

55.6 %

Copertur:

9 - 10 m² /l a 50 micron di spessore del film (teorico)

SDS:

Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.