

C072 - Trasparente UHS 2K




Description:

C072 UHS 2K è conforme alle norme UE, ha un alto potere coprente con una buona stabilità nelle superfici verticali ed una straordinaria brillantezza così come una buona reazione alla lucidatura. In base al numero di mani, si possono ridurre considerevolmente costi e tempi.

Supporti:


- Hyflow
- Hydrobase

Applicazione del prodotto:

	100%	50%	0% - 5%
	C072	H082 FAST UHS HARDENER	S19 P.U. THINNER FAST
		H090 NORMAL UHS HARDENER	S11 P.U. THINNER NORMAL
		H092 SLOW UHS HARDENER	S21 P.U. THINNER SLOW
		H096 EXTRA SLOW UHS HARDENER	S50 P.U. THINNER EXTRA SLOW
		H099 SPECIAL UHS HARDENER	S50 P.U. THINNER EXTRA SLOW
	18 - 20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F) Potlife: 90 minutes at 20°C		
	HVLP 1.3 – 1.4 mm 0.7 bar: pressione all'uscita 2.0 – 2.5 bar inlet pressure		
	1 mano leggera + 1 manonormale 50 a 60 microns per mano		

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

C072 - Trasparente UHS 2K



5-10 minutia 20°C (68°F)



35 minuti a 60°C (140°F) Temperatura del pannello.



10 a 15 min. Onde corte
Il supporto verniciato dovrà essere a più di 80cm dalla sorgente IR



Utilizzare le protezioni adeguate.

	15 - 20° C.				20 - 25° C.				25 - 30° C.				PLUS 30° C.			
	Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand			Hardenener	Time to sand		
		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR		20° C.	60° C.	IR
Full paint	H092	NA	35 MINS	20 MINS	H096	NA	35 MINS	20 MINS	H096	NA	35 MINS	20 MINS	H099	NA	35" MINS	20 MINS
Vertical areas	H082	NA	35 MINS	20 MINS	H092	NA	35 MINS	20 MINS	H096	NA	35 MINS	20 MINS	H099	NA	35 MINS	20 MINS
Fast Repair	H082	NA	35 MINS	20 MINS	H082	NA	35 MINS	20 MINS	H092	NA	35 MINS	20 MINS	H092 H096	NA	35 MINS	20 MINS
Soft plastics 30 % - 810 Plasticizer	H082	NA	40 MINS	NA	H092	NA	40 MINS	NA	H096	NA	40 MINS	NA	H099	NA	40 MINS	NA
Hard plastics 15 % - 810 Plasticizer	H082	NA	35 MINS	NA	H092	NA	35 MINS	NA	H096	NA	35 MINS	NA	H099	NA	35 MINS	NA

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC):

2004/42/IIB(d)(420)420. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto(categoria: IIB.d) pronto all'uso è di 420 gr/litro di VOC.Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 420 gr/litro

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

C072 - Trasparente UHS 2K



Infiammabilità:	24°C (74°F)
Estratto secco:	58% in peso – pronto all'uso
Resa:	9-10 m2/l à 50 microns di spessore del film secco (teorico)
SDS:	Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.