

C075 - Trasparente Rapido UHS 2K




Description:

C075 Rapido UHS 2K è conforme alle norme UE, ha un alto potere coprente con una buona stabilità nelle superfici verticali ed una straordinaria brillantezza così come una buona reazione alla lucidatura. In base al numero di mani, si possono ridurre considerevolmente costi e tempi.

Supporti:

- Hyflow
- Hydrobase

Applicazione del prodotto:



100%	50%
C075	H082 FAST UHS HARDENER
	H090 NORMAL UHS HARDENER
	H092 SLOW UHS HARDENER
	H096 EXTRA SLOW UHS HARDENER
	H099 SPECIAL UHS HARDENER



18 - 20 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Potlife: 60 minutes at 20°C




HVLP 1.3 – 1.4 mm
2.0 – 2.5 bar inlet pressure



1 mano leggera + 1 mano normale
50 a 60 microns per mano

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

C075 - Trasparente Rapido UHS 2K



5-10 minutia 20°C (68°F)



25 min. a 60°C (140°F) temperatura del supporto



10 a 15 min. Onde corte
Il supporto verniciato dovrà essere a più di 80cm dalla sorgente IR



Utilizzare le protezioni adeguate

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC): 2004/42/II B(d)(420)420. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto(categoria: IIB.d) pronto all'uso è di 420 gr/litro di VOC. Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 420 gr/litro

Infiammabilità: 24°C (74°F)

Estratto secco: 58% in peso – pronto all'uso

Resa: 9-10 m² /l à 50 microns di spessore del film secco (teorico)

SDS: Vedere la Scheda di Sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.