

C076 Air-Dry VOC Clear

HYFLASH


Description:

Hyflash C076 è un trasparente a norma VOC Air-Dry di ottima livello. E' raccomandato a carrozzerie finalizzate a riparazioni di alta qualità ottimizzando la produttività e la gestione dei costi senza compromessi. E' facile carteggiarlo e lucidarlo dopo 1 ora a temperature ambiente. Si utilizzano i catalizzatori L.E H082, H092 come per altri trasparenti VOC completando così la gamma Hymax con un offerta completa

Supporti:

- Hyflow
- Hydrobase

Applicazione del prodotto:



100%	50%
C076	H082 FAST UHS HARDENER
	H092 SLOW UHS HARDENER



17 - 19 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Potlife: 60 minutes at 20°C



HVLP 1.2 – 1.3 mm
2.0 – 2.2 bar inlet pressure



1 mano leggera + 1 mano piena Nessuna attesa tra le mani
35 – 45 micron

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

C076 Air-Dry VOC Clear

HYFLASH



Fuori polvere

15 minuti@ 25 °C (77°F)

30 minuti@ 20 °C (68°F)

Al tatto

20 minuti@ 25 °C (77°F)

45 minuti@ 20 °C (68°F)

Carteggiabile e lucidabile

60 minuti@ 25 °C (77°F)

90 minuti@ 20 °C (68°F)

Nota importante: al di sotto dei 15°C, non asciugare all'aria, ma cuocere a bassa temperatura per 5-10 minuti a 60°C.



5 minuti alla temperatura del pannello di 60°C (140°F).



5-7 minuti, in base al colore. Temperatura del supporto 80°C-100°C (176°F to 210°F)

**Importante: Tenere il pannello a 80cm dall'unità IR in base allo spessore del film.*



Indossare protezioni adeguate

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC):

VOC (2004/42/EC): 2004/42/EC IIB (d) (420)420. Il valore limite stabilito dalla Unione Europea per questo prodotto(categoria IIB. d) pronto all'uso è max 420g/ltr. Il contenuto effettivo in VOC pronto all'uso è is max. 420 g/l.

Peso Specifico:

0.997 kg/cm³

Infiammabilità:

25°C (77°F)

Estratto secco:

Approssimativo 56% in peso pronto all'uso

Copertura:

7-8 m2/l at 35-45 micron spessore film (teorico)

SDS:

Vedere schede di sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.