

Descripción del producto

Gama completa de productos de color base basados en más de 70 tóneres de color base, incluidos tóneres metálicos nacarados, iridiscentes y tintados, así como Xirallics.

Hyflow es un sistema de alta pigmentación con una proporción de dilución del 75%, que proporciona una cobertura total en sólo 2,5 capas. Ofrece un uso económico de la pintura lista para pulverizar, una mayor cobertura y un ahorro de tiempo durante la aplicación, ya que normalmente sólo bastan dos capas con un tiempo de espera mínimo antes de aplicar la capa final.

Sustratos adecuados:

- Acabado OEM en buenas condiciones
- Pintura termoendurecible existente
- Imprimaciones EDP / Electro Deposit
- Hyflow bien e imprimaciones lijadas en seco
- El metal desnudo debe preimprimarse utilizando P97 Hymax etch primer seguido de 2K primer surfaceacer antes de la aplicación de la capa base.

Aplicación del producto



Hyflow B-Series- Aplicación Estándar - HS

100%	75% Thinner
Hyflow B-Series	S19 –Rápido S11 -Normal S21 – Lento



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)


Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



HVLP 1,3 - 1,4 mm;
2,0 - 2,5 bar de presión de entrada



5 min. entre capas. Para los colores metalizados, se recomienda una capa



Esperar a que esté completamente mate antes de aplicar la capa de acabado



Llevar una protección adecuada

Características del producto

Punto de inflamación:

23°C (73.4°F)

Contenido en sólidos:

21,2-39,0% en peso

Gravedad específica:

0,94-1,16 kg/cm³ (7,82-9,66 lbs/gal)

Cobertura:

8-10 m²/l a 25 micras de espesor seco

SDS:

Consulte la ficha de datos de seguridad

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.