Hyflow T-Series

Descrizione:

Un sistema completo poliuretanico, tinte pastello per riparazioni di alta qualità in carrozzeria.Basato su 30 colori base,.sistema altamente pigmentato, a forte produttività, resa significativa con importanti riduzioni di consumi, grande potere coprente e tempi d'applicazione ridotti, 2 mani piene sono sufficienti .

Preparazione del supporto:

Carteggiare finemente il vecchio rivestimento di finitura e il turapori 2K con P400 seguito da abrasivi secchi P500.

Applicazione del prodotto:

Hyflow T-Series- Application Standard - HS		Hyflow T-Series - Application Standard -	
100%	**50%**	**100%**	**66%**
Hyflow T-Series	H076 Special H075 Extra slow H070 Slow H060 Normal H050 Fast	Hyflow T-Series	H092 Slow H082 Fast
Potlife: 5h at 20°C 0-10% Hymax Thinner		Potlife: 5h at 20°C ** VOC compliance applies to certain colors (check HyMix)* ** It is up to the user to comply with VOC regulations according to his market legislations.*	

16-18s / DIN 4 mm / 20oC	>27s/DIN 4 mm/20 oC

1 medio + 1 pieno 3-5 minuti tra una mano e l'altra 2 mani 50-60 micron	1 luce + 1 pieno

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

	HVLP 1.3 – 1.5 mm 2 mani 2.0 - 2.5 5 bars pressione aria
	Aspettare 10 min. prima di aumentare la temperatura. Riscaldare 30 min. a 60° (temperatura del supporto)
	Con infrarossi riscaldare per 8-12 min. Il supporto verniciato deve stare a più di 80cm dalla fonte di calore.
	Indossare protezioni adeguate

Caratteristiche dei prodotti:

VOC(2004/42/EC):	Varia a seconda del colore e della diluizione.
Peso Specifico:	da 0,94 a 1,325 kg/litro
Infiammabilità:	25°C (77°F)
Estratto secco:	da 46,6% a 65,9 % in peso.
Resa:	8 - 9 m^2 / l con 25 microns di spessore secco(teorico).
SDS:	Vedere la scheda di sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.