P424- 2K VOC Primer Bianco

HYFLASH

Descrizione:

Hyflash P424 è un Primer 2K ad alto spessore con essicazione ad aria, con eccellenti proprietà riempitive e di facile carteggiatura. E' raccomandato per le carrozzerie focalizzate ad efficienti prestazioni , sfruttando tempi e spazi ridotti senza compromessi per risultati di alta qualità. (Disponibile in Grigio - P422 e Grigio Scuro - P426)

Hyflash P424 è facilmente carteggiabile dopo 1 ora dall'applicazione. Garantisce un eccellente brillantezza quando vi vengono applicate qualsiasi vernice Hymax.
Si usano gli stessi catalizzatori HS delle serie H050 e H060, come altri primers della Hymaxf offrendo così una gamma compatta e completa.

Supporti:

- Vecchie e sane finiture termoindurenti.
- Fondi poliestere Hymax
- Finiture originali OEM

Note:

- Per l'applicazione su substrati speciali (plastica, fibra di vetro e vetroresina) è necessario un promotore di adesione.
- È necessario un primer mordenzante (P97) da applicare al metallo nudo prima dell'applicazione di 420X.

Applicazione del prodotto:



100%	25%	5-25%
P424	**H050 CATALIZZATORE RAPIDO HS**	**S19 THINNER***
P424	H060 CATALIZZATORE STANDARD HS	S11 THINNER

** racommendato*

18-19 s / DIN 4 mm / 20°C
Vita in barattolo: 40 minuti a 20°C

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

HYFLASH



HVLP 1.6 – 1.8 mm



3-5 minuti tra le mani
2-3 mani
45-50 microns/mano
2.0 – 2.2 bar pressione in entrata

DILUENTI RATIO%	*VISCOSITA'*	*SPESSORE PER MANO*	*3 MANI TOTALI SPESSORE FILM*
5%	40"	70 µ	210 µ
10%	30"	67 µ	200 µ
15%	25"	65 µ	195 µ
20%	22"	60 µ	180 µ
25%	19"	55 µ	165 µ



Fuori polvere	10 minuti @ 20 °C (68°F)
Tatto	15 minuti @ 20 °C (68°F)
Carteggiabile	60 minuti @ 20 °C (68°F)

In funzione dello spessore del film

Nota importante: al di sotto dei 15°C Non essiccare all'aria.
Cottura bassa 5-10 minuti a 60°C di temperatura del pannello

5-7 minuti, a seconda del colore
Temperatura del substrato 80°C-100°C (da 176°F a 212°F).

*Nota importante: tenere il pannello a una distanza superiore a 80 cm dall'unità IR, a seconda dello spessore del film di riparazione.

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

	5 Min alla temperatura del pannello di 60°C (140°F)
	Indossare protezioni adeguate

Caratteristiche del prodotto:

VOC(2004/42/EC):	VOC (2004/42/EC):2004/42/EC IIB (c) (540)540. Il valore limite dell'unione europea per questo prodotto(Categoria IIB. c) pronto all'uso è di 540g/ltr. Il contenuto in VOC del prodotto pronto all'uso è max.540 g/l.
Peso specifico:	P420 (Grigio) = 1.64 kg/cm3 P424 (Bianco)= 1.637 kg/cm3 P426 (Grigio Scuro)= 1.493 kg/cm3
Infiammabilità:	25°C (77°F)
Estratto secco:	Circa 62.5% - 67.5% in peso RFU, a seconda dei rapporti di riduzione
Copertura:	5.7-5.8 m2/l a 80 micron di spessore (teorico)
SDS:	Fare riferimento alle schede di sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.