

P89 - Easy Primer 2K Grigio Chiaro



Descrizione:

Un fondo ad alto spessore a due componenti conforme alle norme COV, facile a carteggiare, con alto potere coprente e una buona stabilità verticale. Il P82 è molto facile da carteggiare particolarmente indicato per carteggiatura manuale. Per applicazione diretta su plastica utilizzare l'additivo A230.


Supporti:

- Finiture esistenti escluso TPA
- OEM Primer o EDP, carteggiato
- Stucco poliestere Hymax
- Su metallo nudo è preferibile utilizzare P97 Wash Primer
- Colori disponibili (Grigio chiaro P89, Grigio scuro P86)

Commenti Extra:

Mischiare bene P89, prima di diluirlo

Applicazione del prodotto:



100%	25%	5-25%
P89	H81 Hardener	S11



22-24 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F) @ 5% riduttore
18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F) @ 25% riduttore
Pot Life 1 ora a 20°C (68°F)



HVLP 1.6 – 1.8 mm
2,0 a 2,5 bar di pressione in entrata aria .

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.


P89 - Easy Primer 2K Grigio Chiaro



	2-3 mani 60 microns per mano
	5-6 minuti à 20°C (68°F) tra le mani
	2-3 ore ad aria 20 mn. a 60°C (140°F)
	10 a 15 mn. Onde corte e medie Il supporto dovrà essere a più di 80cm dalla fonte di calore
	Carteggiatura con grana P400 grinta Carteggiatura finale con P500 grinta
	Pulire/sgrassare il supporto per eliminare elementi inquinanti prima di applicare la finitura.

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

P89 - Easy Primer 2K Grigio Chiaro




Hyflow
Hydrobase



Indossare protezioni adeguate

P82 direttamente su plastica :

Aggiungendo l'additivo A230, il fondo P89 può essere applicato direttamente su supporti in plastica senza il primer per l'adesione



Mix 2:1:0.5:0.15	2
H81 Hardener.	1
20 – 25% Reducer Hymax	0.5
Add 15% plastic additive A230	0.15
Potlife 45-60 mins / 20°C (68°F)	

Note:

Il processo applicativo rimane lo stesso.

Caratteristiche dei prodotti:

VOC:

2004/42/II B(c)(540)540. Il valore limite dell'Unione Europea per questo prodotto (categorie: IIB.c) pronto all'uso è di 540 g/litre de COV. Il contenuto COV di questo prodotto pronto all'uso è al massimo di. 485 g/litro.

Peso Specifico:

P82 = 1663 g/L
P89 = 1633 g/L
P86 = 1483 g/L

Inflammabilità:

25°C (77 °F)

Estratto secco:

67,8% in peso - pronto per la spruzzatura

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.

P89 - Easy Primer 2K Grigio Chiaro



Resa:	5,7 a 5,8 m ² /l a 80 micron di spessore del film (teorico)
SDS:	Fare riferimento alle schede di sicurezza

Disclaimer: gli utenti si assumono la piena responsabilità di eventuali conseguenze derivanti da un uso non corretto dei nostri prodotti.