

P97 - Etch Primer




Descrição:

Um primário de gravação anti-corrosivo sem cromatos. O P97 acelera o processo de reparação, eliminando a necessidade de um primário 2K quando não é necessária uma espessura muito elevada. Além disso, uma característica especial única do P97 é o facto de poder ser utilizado como substrato para massas de poliéster “gerais” - Bodyfiller, se necessário.

Substratos Adequados:

- Todas as superfícies regulares após lixagem e desengorduramento
- Chapas de ferro
- Alumínio e ligas leves
- Chapas de aço galvanizado e electrozincado
- Superfícies pré-pintadas
- Massas de poliéster “gerais” / massa para carroçarias

Aplicação do Produto:



1:1
100% etch primer P97 | 100% endurecedor H32.



18-20 seg / DIN 4 mm / 20°C (68°F)
Vida útil da panela 5-6 dias



Convencional: 1,4-1,6 mm
Pressão: 2,0-2,2 bar de entrada de pressão

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

P97 - Etch Primer



2 camadas 20-25 mcm por camada
Quando for necessário um elevado grau de enchimento, desligar o P97 durante 30 minutos, remover o pó com um pano e aplicar o primário 2k



35-40 min a 20°C



Lixa seca com P400-P500



Limpar a superfície com o desengordurante Genclean S241 para remover a contaminação antes de aplicar o revestimento superior



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

COV(2004/42/EC):

2004/42/II B (c) (540)540. O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto IIB.c) na forma pronta a usar é, no máximo, 540g/ltr. O teor de COV deste produto em forma pronta a usar é de, no máximo, 540 g/l. 540 g/l.

PESO ESPECÍFICO:

1.105 kg/cm³

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

P97 - Etch Primer



PONTO DE INFLAMAÇÃO:	20 (77 °F)
CONTEÚDO DE SÓLIDOS:	42,5% peso por pré-diluição
RENDIMENTO TEÓRICO:	10-11 m²/l a 25 mcm
FDS:	Consulte a ficha de dados de segurança

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.