

C010R - Verniz 2k Anti-Risco




Descrição:

Verniz 2K de alta qualidade para reparação de painéis e repintura geral. Excelente brilho e fluidez em combinação com uma capacidade de polimento muito boa. É extremamente estável quando aplicado em superfícies verticais e pode ser revestido em 24 horas sem lixagem intermédia.

Substratos Adequados:

- Hyflow
- Hydrobase

Aplicação do Produto:



100% Clear	50% Hardener	5-10% Thinner
C010R	H050 FAST	S19 – FAST S11 – NORMAL S21 - SLOW
	H060 NORMAL	
	H070 SLOW	
	H075 EXTRA SLOW	
	H076 SPECIAL HARDENER	



16-18 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Validade da mistura: 60 min a 20°C




HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 camadas normais)
Pressão: 2,0 - 2,5 bar de entrada de pressão



2 coats – 50 -60 microns per coat

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.



Desligar o flash antes de aumentar a temperatura



Coza por 20 min a 60°C



8 min em Onda Curta
Manter o IF a 80 cm de distância



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do Produto:

COV(2004/42/EC): 2004/42/IIIB (e) (840). Máx. 530 g/l. O valor máximo para a categoria B(e) é de 840 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no máx. 530 g/l COV.

Peso Específico: 0.985 kg/cm³

Ponto de Inflamação: 25°C (77 °F)

Conteúdo de Sólidos: 52.1 % por peso

Rendimento Teórico: 8-9 m²/l a 50 mcm por camada

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.

C010R - Verniz 2k Anti-Risco



FDS:

Refer to the Safety Data Sheet

Exoneração de responsabilidade: Os utilizadores assumem total responsabilidade pelas consequências de uma má utilização dos nossos produtos.