

# C050R - VERNIZ SUPER RÁPIDO




## DESCRIÇÃO:

Este sistema de verniz resistente a riscos de 2 camadas é adequado para a reparação de painéis e, especialmente, para a aplicação a seco, no entanto, também pode proporcionar um excelente brilho para repinturas completas. Apresenta uma aderência muito boa em solvente, bem como em camadas de base à base de água.

## APLICAÇÃO:

- Hyflow
- Hydrobase


## Product Application




| 100% Vernizes | 50% Catalisadores | 5-10% Diluentes                          |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|
| C050R         | H020 – EXTRA FAST | S19 – FAST<br>S11 – NORMAL<br>S21 - SLOW |



16-18s / DIN 4 mm / 20 °C  
Validade da mistura: 4 h a 20°C




Convencional: 1,3-1,5 mm (2 camadas normais)  
Pressão: 2,0 - 2,5 bar de entrada de pressão



2 demãos 50 - 60 microns


Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.



Flash - desligado antes de aumentar a temperatura



Cozedura baixa 20 min a 60°C temperatura do painel



| AIR-DRY TIME         |         |
|----------------------|---------|
| TEMPO DE SECAGEM     | 20°C    |
| Seco ao pó           | 12 min  |
| Seco ao tacto        | 30 min  |
| Seco ao manuseamento | 90 min  |
| Seco ao polimento    | 04 hr   |
| Secagem completa     | 02 days |



8 min em Onda Curta  
Manter o IR a 80 cm de distância



Utilizar protecção adequada

## Caraterísticas do produto

### VOC(2004/42/EC):

2004/42/EC IIB (e) (840)516. The EU limit value for this product (product category IIB. e) in ready to use form is max 840g/ltr. The VOC content of this product in ready for use form is max. 516 g/l.

### Peso Específico:

0.968 kg/cm<sup>3</sup>

### Ponto de Inflamação:

32°C (89.6 °F)

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

## C050R - VERNIZ SUPER RÁPIDO



|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Conteúdo de Sólidos:</b> | 48,1% por peso                         |
| <b>Rendimento Teórico:</b>  | 8-9 m²/l a 50 mcm por camada           |
| <b>FDS:</b>                 | Consulte a ficha de dados de segurança |

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.