

C076 - VERNIZ AIR DRY UHS



HYFLASH

DESCRIÇÃO:


O Hyflash C076 é um verniz de secagem ao ar compatível com VOC com propriedades de acabamento de primeira qualidade. É recomendado para oficinas de alto desempenho que se concentram na eficiência, utilização do espaço e redução de custos, sem comprometer a qualidade superior. Pode ser simplesmente alisado e polido após 1 hora à temperatura de aplicação.

Utiliza os endurecedores L.E. existentes (H820, H920) como outros vernizes VOC da gama Hymax, proporcionando uma oferta completa e compacta.

APLICAÇÃO:

- Hyflow
- Hydrobase

Product Application



100%	50%
C076	H082 RAPIDO UHS CATALISADORES
	H092 LENTO UHS CATALISADORES



17 - 19 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)
Potlife: 60 minutes at 20°C



HVLP 1.2 – 1.3 mm
2.0-2.2 bar de entrada de pressão



1 demão ligeira + 1 demão completa
Não há flash-off entre demãos
35 - 45 microns

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

C076 - VERNIZ AIR DRY UHS



HYFLASH




secagem ao po	15 min @ 25 °C (77°F) 30 min @ 20 °C (68°F)
Secagem ao tacto	20 min @ 25 °C (77°F) 45 min @ 20 °C (68°F)
Lixar e Polir após	60 min @ 25 °C (77°F) 90 min @ 20 °C (68°F)

Nota importante: abaixo de 15°C, não secar ao ar em vez disso Cozer em forno baixo 5-10 minutos a uma temperatura de painel de 60°C



Cozedura lenta:
5 minutos a 60 °C, de temperatura do painel.



5-7 min, dependendo da cor.
Temperatura do suporte 80 °C - 100 °C
** Nota importante: mantenha o painel a mais de 80 cm da unidade IR, dependendo da espessura da camada reparada.*



Utilizar protecção adequada

Caraterísticas do produto

COV(2004/42/EC):	2004/42/IIB(d) (420). Máx. 420 g/l. O valor máximo para a categoria IIB(d) é de 420 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 420 g/l COV.
Peso Específico:	0.997 kg/cm ³
Ponto de Inflamação:	25°C (77 °F)
Conteudo de Solidos:	Aproximadamente 56% em peso RFU
Rendimento Teórico:	7-8 m ² /l a 35-45 mcm por camada
FDS:	Consulte a ficha de dados de segurança

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.