

СЕРИЯ НСС: ОТТИСАННИЕ



HCC - Series – это изготовленные по новой технологии тонирующие добавки, которые добавляются к одному из лаков Нумак 2К для повышения точности совпадения цвета для некоторых новых моделей OEM.


- Поставляются в коробке по 2 шт.
- Емкость тары 100ml
- Гибкая крышка

НСС – Добавки для лака




Совместимые поверхности:


База Hymax Hyflow.
База Hymax Hydrobase.




Тонировать готовый лак Hymax 2K согласно формуле в программе HyMix.




Выполнять технические требования, указанные в TDS данного лака.



Рекомендуется использовать средства защиты.



Хорошо перемешайте продукт



Используйте пипетку




Очищайте дозатор растворителем после каждого использования

НСС – Добавки для лака




Пошаговый процесс: Проверка цвета

Чтобы определить требуемое количество слоев для достижения совпадения цвета, следует использовать тестовые пластины:




1. Нанести требуемый тонированный грунт согласно указаниям программы Hymix на 3 тестовые пластины и адекватно просушить.


x




2. Нанести слой базы и провести промежуточную сушку.




3. Нанести первый слой (средней толщины) тонированного лака на все три пластины.




4. Убрать одну из пластин. Сделать отметку 1 слой на обратной стороне, затем нанести второй слой на оставшиеся две пластины.



5. Убрать еще одну пластину. Сделать отметку 2 слоя на обратной стороне и затем нанести третий слой на последнюю третью пластину.




6. Нанести один финальный слой НЕТОНИРОВАННОГО лака на все пластины одновременно, поскольку это влияет на окончательный оттенок цвета.




7. После высыхания рассмотреть все три пластины и сравнить их с целевой поверхностью, которую вы окрашиваете. Таким образом, вы сможете определить, какое количество слоев необходимо для оптимального совпадения цвета.

НСС – Добавки для лака


Пошаговый процесс: Окраска переходом




1. После подготовки зоны ремонта выровнять деталь сухим шлифованием Р1000-Р1500 или с водой Р1500-Р2000 для достижения хорошей адгезии и предотвращения проявления темного контура.



2. Нанести базовое покрытие на заданный участок согласно TDS.




3. Сделать переход базы с помощью подходящей переходной добавки Нумах в требуемой пропорции, используя технологию окраски переходом.




4. Снять пыль и перепыл после соответствующей подсушки, см. TDS.

НСС – Добавки для лака


Пошаговый процесс: Окраска переходом (продолжение)




5. Нанести требуемое (по результатам окрашивания тест-пластин) количество слоев тонирующего лака 2К, перекрывая область базового покрытия.



6. Тонирующий лак 2К должен покрывать и перекрывать зону базового покрытия и далее выходить из нее переходом, во избежание проявления контура. Очень важно не покрывать полностью всю ремонтную деталь тонирующим лаком, особенно ту ее часть, которая граничит с соседней деталью – прежде всего для того, чтобы избежать затемнения оттенка и, как следствие, разницы в цвете с соседней деталью.



7. Нанести один слой того же лака в нетонирующем варианте на всю деталь (детали) для сглаживания перехода на ремонтном участке и достижения оптимального результата.



8. Не допускать паузу более одной минуты между тонирующим и нетонирующим лаком, чтобы растворить образовавшийся перепыл на противоположном краю ремонтного участка.

НСС – Добавки для лака

Примечания: Тонированный лак теперь также включен в программу HyMix и в онлайн-систему поиска формул. Формулы, в которых используется тонированный лак, будут представлены как на рисунке ниже. В них будет включен материал под названием CLEAR (лак).

Mixing System

Vehicle Make: Color Description: Tone:
 Color Code: Year: M. VOC: Date:
 Panel no.: Kgs: Liters: C. VOC: Cost:

Available Paint Lines: ☒ BC (1st in 2) ☐ Tinted CC

Formula Composition

Code	Description	Quantity	Qty Cumulative	Actual Quantity	Quantity Difference
CLEAR	READY FOR USE 2K CLEAR	963.2	963.2	0.0	0.00
HCC5	BRIGHT MAROON	24.1	987.3	0.0	0.00
				0.0	0.00

Alternative Description

Details

Color Box Info

Comments

HYMAX AUTOMOTIVE REFINISH

Search Policies Parameters Logout (test) QUICKSEARCH

Manufacturer Code: MAKE CODE Description Year: DESCRIPTION Tone Panel no.: STANDARD 12347

BC

Quantity in Liters (Min. 0.00107)

Ground coat in a two-stage formula with tinted clear

Code	Description	Quantity	Qty Cumul.
B460	BASECOAT BRIGHT RED	830.4	830.4
HP011	SILVER GLITTER	135.0	965.4

Tinted Clear in a two-stage formula

Code	Description	Quantity	Qty Cumul.
CLEAR	READY FOR USE 2K CLEAR	963.2	963.2
HCC5	BRIGHT MAROON	24.1	987.3

Current Revision Month day, year ✓

НСС – Добавки для лака

